

CHARAKTERISTIKA

Professional Gloss je vysoce kvalitní rozpouštědlový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, vhodný do interiéru i exteriéru, na většinu dřevěných a kovových povrchů s výbornými aplikačními vlastnostmi. Vytváří odolný, omyvatelný a vysoce lesklý nátěr s vynikající krycí schopností a trvanlivostí.

POUŽITÍ



Vhodná na dřevěné a kovové povrchy jako dveře, okenní rámy, nábytek nebo sokly. Nenanošete na polystyrenové povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Opracovaný povrch natřete vhodnou základní barvou Johnstone's Universal Primer. Před aplikací povrchu podkladovým nátěrem Johnstone's Professional Undercoat zbruste vrstvy starých nátěrů jemným voděodolným brusným papírem a povrch opláchněte vodou. Chraňte si dýchací cesty před vdechováním prachu a při broušení používejte respirátor.

ŠKÁLA BAREV


Brilliant White (zářivě bílá) a víc než 15 500 odstínů lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's (4 bázevých tónovacích systémů L, M, D, Z2).

VYDATNOST



Průměrně 16 - 18 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 4 - 6 hodin. Nanášení další vrstvy za 16 - 24 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Před aplikací barvu důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%

OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 - 50 %

A/d, max. prahová hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,174 kg/m³

Tloušťka nátěru: za mokra 59 µm, za sucha 30 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 51 %

BALENÍ (L)

1; 2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.