

CHARAKTERISTIKA

Professional Undercoat je vysoce kvalitní rozpouštědlová podkladová barva vhodná na úpravu dřevěného a kovového povrchu v interiéru i exteriéru. Výborně přilne k materiálu a má vysokou krycí schopnost. Vytváří vynikající základ pod vrchní barvu Johnstone's Professional Gloss.

POUŽITÍ



Vhodná na dřevo a kov jako dveře, okenní rámy, nábytek nebo sokly. Nenanášejte na polystyrenové povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený nečistot a nepřílnavých částí. Opracovaný povrch natřete vhodnou základní barvou Johnstone's Universal Primer. Vrstvy starých nepřílnavých nátěrů zbruste jemným voděodolným brusným papírem a povrch opláchněte vodou. Chraňte si dýchací cesty před vdechováním prachu a při broušení používejte respirátor.

ŠKÁLA BAREV


Brilliant White (zářivě bílá).

VYDATNOST



Průměrně 16 - 18 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 4 - 6 hodin. Nanášení další vrstvy za 16 - 24 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Před aplikací barvu důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem nebo válečkem.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Butanonoxim <1

OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 - 50 %

A/d, max. prahová hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,56 kg/m³

Tloušťka nátěru: za mokra 59 µm, za sucha 31 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 52 %

BALENÍ (L)

1; 2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.