

## CHARAKTERISTIKA

Flortred je rozpouštědlový pololesklý nátěr na podlahy ve vnitřním prostředí, který je odolný vůči středně silným chemikáliím, vodě, oleji a mastnotě.

## POUŽITÍ



Je určená jen na podlahy z betonu, ocele a dřeva v interiéru a do prostorů se středním zatížením (chodci, vozidla, případně vysokozdvizné vozíky).

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu a nepevných částí starých nátěrů. Nové betonové nebo cementové podlahy musí být před aplikací vyzrálé několik měsíců. Velmi hutný, hladký, litý betonový povrch vyžaduje před aplikací naleptání kyselinou, aby se dosáhla požadovaná úroveň přilnavosti.

## ŠKÁLA BAREV

\*Black (Černá), \*Dark Green (Tmavě zelená), Dark Grey (Tmavě šedivá), Princess Grey (Svetle šedivá), \*Sherwood Green (Sherwood zelená), \*Safety Yellow (Výstražní žlutá), \*Safety Red (Výstražní červená), \*Safety Blue (Výstražní modrá), \*Tile Red (Cihlová červená), \*White (Bílá).

\*pouze na objednávku v kartónovém množství.

## VYDATNOST



Průměrně 11 m<sup>2</sup> z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 2 – 4 hodiny. Nanášení další vrstvy za 16 – 24 hodin.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.  
Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.  
Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

## ŘEDIDLO

White Spirit.

## APLIKACE



Před použitím barvu důkladně promíchejte. V případě, že na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je navzájem smíchejte. Aplikujte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné vrstvě. Nedoporučuje se jedno nanesení barvy na štětec či váleček rozetřít po příliš velké ploše. Pro zjednodušení aplikace naředte první nátěr s 5ti% přípravku White Spirit. Další vrstvu nátěru aplikujte až následující den. Výrobek je odolný vůči olejům, tukům a chemikáliím asi po 14 ti dnech od aplikace. Při použití na dřevěné podlahy, resp. ocelové podlahy je nutné jako první nátěr použít Univerzální základní barvu Universal Primer.

Upozornění: Nenášejte na vlhké podklady, podklady chladné, podklady neodizolované proti vlhkosti, podklady lesklé a velmi hladké. Při nanášení nesmí teplota klesnout pod 5°C.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

## OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%

## OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 – 50 % A/i, max. prahová hodnota obsahu VOC je 500 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 450 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,50 – 1,53 kg/m<sup>3</sup>  
Tloušťka nátěru: za mokra 90 μm, za sucha 44 μm  
Obsah netěkavých látek (sušina): 48%

## BALENÍ (L)

2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.