

CHARAKTERISTIKA

Wood Primer je základní rozpouštědlový nátěr na alkydové bázi pro tvrdé a měkké opracované neolejnaté dřevo s vynikající krycí schopností, trvanlivostí a pevností. Je určen pro vnější i vnitřní prostředí. Vytváří ideální povrch pro aplikaci podkladové barvy Johnstone's Professional Undercoat.

POUŽITÍ



Vhodná na měkké a neolejnaté tvrdé dřevo, překližku a dřevotřísku v interiéru a exteriéru jako dveře, okenní rámy, nábytek nebo sokly.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a nepřílnavých částí. Z dřevěných povrchů zbruste vystoupené vlákna a ostré rohy. Chraňte si dýchací cesty před vdechováním prachu a při broušení používejte respirátor. Na suky a pryskyřicová místa aplikujte přípravek na suky a pryskyřici a nechte vyschnout.

ŠKÁLA BAREV

White (Bílá).

VYDATNOST



Průměrně 11 - 13 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 4 - 6 hodin. Nanášení další vrstvy za 16 - 24 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Před aplikací barvu důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem podél vláken dřeva, všechny spoje a ostatní povrchy, přičemž nátěr dobře zatírejte do dřeva. Před dalším nátěrem nechte dokonale zaschnout.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Butanonoxim < 1

OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 - 50 %

A/d, max. prahová hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,35 kg/m³

Tloušťka nátěru: za mokra 83 µm, za sucha 40 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 47%

BALENÍ (L)

1; 2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.